

Pintura en polvo de alta calidad para productos laminados

Ficha técnica de producto

TEST	termolac®
Pretratamiento SHEETS	-Cromatizado trivalente coloración verde transparente -Opcional exento de cromo
Pretratamiento COILS	-Fosfocromatizado filmogeno de coloración verdosa -Opcional exento de cromo
Tipo de pintura	Poliéster de alta gama apto para exteriores
Aspecto	Ningún defecto desde 1 metro de distancia
Brillo 60° [ISO 2813] [ECCA T2]	0-30±5 / 31-70±5 / 71-100±10
Espesor de capa [ISO 2360] [ECCA T1]	70±10µ
Adherencia [ISO 2409] [ECCA T6]	GT0
Dureza Buchholz [ISO 2815] [ECCA T12]	90
Embutición [ISO 1520]	6-12mm*
Plegado (radio de curvatura) [ECCA T7]	Radio de curvature igual a cero=0T*
Impacto (sin ruptura) [ECCA T5]	10Nm
Resistencia a la corrosión [ISO 9227]	1000 horas sin corrosión **
Certificado de calidad	Qualicoil® (con cada pedido)
Garantía	Hasta 10 años dependiendo del color, aleación y localización de la obra

*Según aleación / temple / espesor del metal y color elegido

**Según aleación / laminación del metal

